

# Produktinformationsblad – Träskyddsbehandlat virke

Träskyddsklass:



I mark eller utsatt för hög fuktbelastning

Kvalitetskontrollerat och certifierat impregnerat virke enligt Nordiska Träskyddsrådets NTR-System

Tillverkare  
Bitus AB, Nybro

Träskyddsklass, användningsklass och användningsområde  
Träskyddsklass NTR A mot röta och insekter i användningsklass 4 enligt EN 335. Trä av furu med mycket god beständighet i kontakt med mark eller utsatt för hög fuktbelastning samt konstruktioner ovan mark där personsäkerheten kräver att de inte försvagas eller som kan vara svåra att inspektera eller byta ut och för att säkerställa lång livslängd.

Certifierad tillverkning enligt Nordiska Träskyddsrådets NTR standard

Bitus AB uppfyller Nordiska Träskyddsrådets kvalitetskrav och är kvalitetskontrollerat och tilldelats tillverkningscertifikat 106-26; 106-27 utfärdat av RISE. Virket innehåller minst 20 kg/m<sup>3</sup> medel i splintveden samt uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1, dvs full inträngning av träskyddsmedel i splintveden.

Virket är en biocidbehandlad vara med aktiva ämnen

Träskyddsbehandlingen är utförd med Tanalith E 3463/E 3475 som har godkännande av Nordiska Träskyddsrådet med avseende på effektivitet mot röta och insekter med certifikatnummer 200.

Tanalith E 3463/E 3475 är en biocidprodukt godkänd av KemI med avseende på miljö- och hälsa och har reg.nr.: 5822 och innehåller 5822 som verksamma ämnen.

Produktvalsprincipen

Träskyddsbehandlat virke ska användas då utökat motstånd mot röta och biologiska skadegörare krävs och inte kan uppnås genom byggnadstekniska åtgärder. Överväg konstruktion och materialval som leder till minsta belastning på hälsa och miljö, med beaktande av byggnationens långsiktiga krav och hållbar resursanvändning.

Skyddsåtgärder och personligt skydd

Vid dammande bearbetning utförd utan möjlighet till god luftväxling bör andningsskydd användas. Trädamm kan vara farligt vid inandning. Halvmask med partikelfilter P2 ger då fullgott skydd.

Återbruk och avfallshantering av virkesavfall och utranterat virke

Med detta virke följer en avfallsdeklaration med instruktioner för återbruk och avfall. Träskyddsbehandlat virke får återbrukas men inte användas som bränsle i privat värmepanna eller för eldning. Avfall lämnas till lokal återvinningsanläggning.

Informationsplikt för handel med behandlade varor och styckmärkning

Denna information uppfyller vad som anges i Biocidförordningen Artikel 58 om Biocidbehandlade varor och ska anslås invid behandlat virke samt finnas tillgänglig för den som hämtar virket. NTR A är styckmärkt med NTR kvalitetsmärke eller med texten NTR A i klartext på ändträ.

20 års rötskyddsgaranti ges till konsumenter

Bitus AB och alla medlemmar i Svenska Träskyddsföreningen ger funktionsgaranti på rötskyddet för virke i klass NTR A och NTR AB till konsumenter som kan uppvisa kvitto och garantisedel. Begär garantisedel från din byggvaruhandlare. Mer information finns på <https://traskydd.com/rotskyddsgaranti/>

Ansvarig utgivare är Bitus AB och informationen avser trävaror i angiven träskyddsklass tillverkade med Tanalith E 3463/E 3475. Skapad 2024-03-04 11:23

Bitus



Skanna koden med mobiltelefon för att hämta denna information.  
<https://tsm.traskydd.com/doc/7597>

**Rätt trä  
på rätt plats**



The Wood Durability Quality System



Skanna koden med mobiltelefon för mer information om att välja rätt trä.